

Katalog výrobků ColorWest

Jednosložkové barvy	
Kód výrobku	Název Surovinová báze Použití
<i>Barvy syntetické základní</i>	
KG05-61-02	Barva antikorozní syntetická Modifikovaná alkydová pryskyřice Základní rychleschnoucí univerzální antikorozní barva na kov s velmi dobrou přelakovatelností.
<i>Barvy syntetické jednovrstvé</i>	
KH13-01-46	Barva jednovrstvá syntetická Alkydová pryskyřice Jednovrstvá (vrchní) barva na kov
KH13-16-24	Barva jednovrstvá syntetická Modifikovaná alkydová pryskyřice Jednovrstvá (vrchní) barva na kov v polomatném a hedvábně lesklém provedení, aplikace vysokotlakým stříkáním, výborná tixotropie, bezproblémová přelakovatelnost.
KH13-81-46	Barva jednovrstvá syntetická Modifikovaná alkydová pryskyřice Jednovrstvá (vrchní) barva na kov, aplikace štětcem, válečkem
KH13-79-46	Barva jednovrstvá syntetická Modifikovaná alkydová pryskyřice Vysoce kvalitní Jednovrstvá (vrchní) barva na kov, aplikace stříkáním, štětcem, válečkem. Vynikající UV odolnost.
KH13-31-46	Barva jednovrstvá syntetická 3 v 1 Alkydová pryskyřice Jednovrstvá (vrchní) barva na kov, aplikace štětcem, válečkem hobby provedení
KH13-99-02	Barva jednovrstvá syntetická Alkydová pryskyřice Jednovrstvá (vrchní) barva na kov matná
<i>Barvy syntetické vrchní</i>	
KH14-10-68	Barva vrchní syntetická Alkydová pryskyřice Vrchní syntetická barva na kov lesklá, vhodná na malé plochy.
KH14-02-68	Barva vrchní syntetická Alkydová pryskyřice Vrchní syntetická barva na kov lesklá, vhodná na velké plochy.

<i>Barvy syntetické vrchní</i>	
KH14-86-68	Barva vrchní syntetická Modifikovaná alkydová pryskyřice Vrchní syntetická barva na kov lesklá, aplikace štětcem i stříkáním.
KH14-62-68	Barva vrchní syntetická Modifikovaná alkydová pryskyřice Vrchní syntetická barva na kov lesklá, vhodná na plnění opravných sprejů, nebo jako kvalitní jednosložkový transparentní lak. Vynikající UV odolnost.
KH14-09-68	Barva vrchní syntetická Modifikovaná alkydová pryskyřice Vrchní syntetická barva na kov lesklá. Aplikace stříkáním, štětcem, válečkem, vynikající UV odolnost.
KH15U-26-24	Barva vrchní syntetická podkladová Uretanizovaná alkydová pryskyřice. Vrchní nebo podkladová syntetická silnovrstvá barva na dřevo. Dodává se v odstínech lazur i v odstínech RAL. Vhodná na aplikaci vysokotlakým stříkáním.
KH15-27-02	Barva vrchní syntetická Alkydová pryskyřice s obsahem speciálních vosků. Vrchní lesklá syntetická silnovrstvá barva na dřevo. Dodává se v odstínech lazur i v odstínech RAL. Vhodná na aplikaci vysokotlakým stříkáním.
<i>Barvy akrylátové základní</i>	
SP15-48-02	Barva základní akrylátová Termoplastická akrylátová pryskyřice Základní jednosložková barva na zinkované povrchy, hliník a jiné kovové podklady, kde je vyžadovaná vynikající přilnavost a není možné použít 2K barvy.
<i>Barvy akrylátové jednovrstvé</i>	
AC22-03-46 AC22-03-68	Barva jednovrstvá akrylátová Akrylátová pryskyřice Jednovrstvá (vrchní) barva na v hedvábně lesklém a lesklém provedení, na kovové výrobky včetně galvanicky zinkovaných. Rychlé zasychání, bezproblémová přelakovatelnost.
AC22-04-02 AC22-04-68	Barva jednovrstvá univerzální Akrylátová, uretanizovaná pryskyřice Jednovrstvá (vrchní) akrylátová barva na kov v lesklém a matném provedení, které lze mezi sebou kombinovat a tím nastavit různé stupně lesků při tónování a plnění opravných sprejů.
<i>Barvy s protipožární odolností</i>	
Polylak A	Polylak A – protipožární nátěr Akrylátová pryskyřice Protipožární nátěr na ocelové konstrukce Jako základní nátěr lze použít barvy KG05-61, PU28HS-11, EP80HSFlex-29. Jako vrchní zakrývací nátěr je možné použít barvy KH13-16 a PU08HS-44

Dvousložkové barvy		
Kód výrobku	Tužidlo	Název Surovinová báze Použití
	Tužící poměr	
Barvy polyuretanové základní		
AC10-13-02	PT03-53 10 : 1	2K Barva základní polyuretanová Polyakrylátová pryskyřice Základní polyuretanová barva na kov s s výbornou přilnavostí na problémových podkladech, jako zinkované povrchy, hliník apod.
	PT04-51 15 : 1	
	PT44-54 15 : 1	
PU28HS-11-02	PT04-51 10 : 1	2K Barva základní polyuretanová Polyuretanová pryskyřice Základní polyuretanová barva na kov s s výbornou přilnavostí na problémových podkladech, jako zinkované povrchy. Dobrá antikorozní odolnost, aplikace vysokotlakým zařízením.
	PT44-54 10 : 1	
	PT14-07 10 : 1	
Barvy polyuretanové jednovrstvé		
PU08-08-24	PT03-53 10 : 1	2K Barva univerzální polyuretanová Polyakrylátová pryskyřice Jednovrstvá polyuretanová barva na kov s s výbornou přilnavostí na problémových podkladech, jako zinkované povrchy, hliník apod.
	PT01-41 20 : 1	
PU08HS-44-24 PU08HS-44-46	PT04-51 10 : 1	2K Barva univerzální polyuretanová Polyakrylátová pryskyřice Jednovrstvá polyuretanová barva na kov v polomatném a hedvábně lesklém provedení s výbornou antikorozní a povětrnostní odolností, vynikající přilnavostí na problémových podkladech, jako jsou zinkované povrchy a hliník. Aplikace vzduchovým i vysokotlakým zařízením, tak i válečkem.
	PT44-54 10 : 1	
	PT14-07 10 : 1	

Barvy polyuretanové jednovrstvé

PU08HS-44-68	PT88-58 10 : 1	2K Barva univerzální polyuretanová Polyakrylátová pryskyřice Jednovrstvá polyuretanová barva na kov v lesklém provedení s výbornou antikorozi a povětrnostní odolností, vynikající přilnavostí na problémových podkladech, jako jsou zinkované povrchy a hliník. Aplikace vzduchovým i vysokotlakým zařízením, tak i válečkem.
PU85-24-24	PT88-58 10 : 1	2K Barva jednovrstvá polyuretanová Polyuretanová pryskyřice Jednovrstvá polyuretanová barva na kov v polomatném provedení s výbornou antikorozi a povětrnostní odolností a UV stabilitou. Má vynikající přilnavost na problémových podkladech, jako jsou zinkované povrchy a hliník. Aplikace vzduchovým i vysokotlakým zařízením.
PU85-24-68	PT88-58 5 : 1	2K Barva jednovrstvá polyuretanová Polyuretanová pryskyřice Jednovrstvá polyuretanová barva na kov v lesklém provedení s výbornou antikorozi a povětrnostní odolností a UV stabilitou. Má vynikající přilnavost na problémových podkladech, jako jsou zinkované povrchy a hliník. Aplikace vzduchovým i vysokotlakým zařízením.
PU90-25-24 PU90-25-46	PT91-91 10 : 1 PT88-58 10 : 1	2K Barva jednovrstvá polyuretanová Polyuretanová pryskyřice Jednovrstvá polyuretanová barva na kov v polomatném a hedvábně matném provedení s výbornou antikorozi a povětrnostní odolností s vynikající UV stabilitou a mechanickou odolností. Má vynikající přilnavost na problémových podkladech, jako jsou zinkované povrchy a hliník. Aplikace vzduchovým i vysokotlakým zařízením.
PU90-25-90 PU90-25-68	PT88-58 5 : 1	2K Barva jednovrstvá polyuretanová Polyuretanová pryskyřice Jednovrstvá polyuretanová barva na kov ve vysoce lesklém provedení s výbornou antikorozi, povětrnostní odolností a UV stabilitou. Má vynikající přilnavost na problémových podkladech, jako jsou zinkované povrchy a hliník. Aplikace vzduchovým i vysokotlakým zařízením.

Barvy polyuretanové a akrylátové vrchní		
PU01-21-90	PT88-58 10 : 1	2K Barva vrchní polyuretanová Polyuretanová pryskyřice Vrchní polyuretanová barva na kov ve vysoce lesklém provedení s velmi dobrou, povětrnostní odolností a UV stabilitou. Aplikace vzduchovým i vysokotlakým zařízením i válečkem. Vhodná na nátěry venkovních konstrukcí střech apod.
AC03HS-20-90	PT88-58 5 : 1	2K Barva vrchní akrylátová Polyakrylátová pryskyřice Vysoce kvalitní, vrchní polyuretanakrylátová barva na kov v hluboce lesklém provedení s výbornou povětrnostní odolností, UV stabilitou i chemickou odolností. Bezproblémová aplikace vzduchovým i vysokotlakým zařízením. Vhodná na nátěry stavebních a zemědělských strojů, nákladních automobilů apod.
PU23-88-90	PT88-58 4 : 1	2K Barva vrchní polyuretanová Polyuretanová pryskyřice Vysoce kvalitní, vrchní polyuretanová barva na kov v hluboce lesklém provedení s výbornou povětrnostní odolností, UV stabilitou i chemickou odolností. Bezproblémová aplikace vzduchovým i vysokotlakým zařízením. Vhodná na nátěry stavebních a zemědělských strojů, nákladních automobilů apod.
Barvy polyuretanové strukturní		
PU07-22-24 PU07-22-46	PT01-41 10 : 1 PT05-50 10 : 1	2K Barva strukturní polyuretanová Polyakrylátová pryskyřice Strukturní polyuretanová barva na kov v hedvábně lesklém a polomatném provedení. Aplikace vysokotlakým zařízením – (pouze hladká vrstva) a pomocí strukturovací pistole s přetlakovou nádobkou (strukturní efekt).
Barvy epoxipolyuretanové základní		
PE20-05-02	PT04-51 5 : 1	2K Barva antikorozní epoxipolyuretanová Epoxipolyuretanová pryskyřice Základní epoxipolyuretanová barva na kov s výbornou přilnavostí na problémových podkladech, jako zinkované povrchy. Výborná antikorozní, chemická a do 250 °C teplotní odolnost. Aplikace vysokotlakým i vzduchovým zařízením.

<i>Barvy epoxipolyuretanové strukturní</i>		
PE55HS-42-46	PT01-41 8 : 1 PT05-50 6 : 1	2K Barva univerzální epoxipolyuretanová epoxipolyuretanová pryskyřice Strukturní, jednovrstvá i vrchní epoxipolyuretanová barva na kov v hedvábně lesklém provedení. Výborná antikorozní, chemická a do 250 °C teplotní odolnost. Aplikace vysokotlakým zařízením – (pouze hladká vrstva) a pomocí strukturovací pistole s přetlakovou nádobkou (strukturní efekt).
<i>Barvy epoxipolyuretanové jednovrstvé</i>		
PE55-32-46 PE55-32-68	PT01-41 5 : 1	2K Barva jednovrstvá epoxipolyuretanová Epoxipolyuretanová pryskyřice Jednovrstvá epoxipolyuretanová barva na kov v hedvábně lesklém a lesklém provedení s výbornou přilnavostí na problémových podkladech, jako zinkované povrchy. Výborná antikorozní, chemická a do 250 °C teplotní odolnost. Aplikace vysokotlakým i vzduchovým zařízením.
<i>Barvy epoxidové základní</i>		
EP02S-72-02	ET02-28 10 : 1	2K Barva základní epoxidová Epoxidová pryskyřice Základní epoxidová barva na kov. Velmi dobrá antikorozní odolnost. Cenově výhodná varianta epoxidového základu. Aplikace vysokotlakým i vzduchovým zařízením.
EP80HS FLEX-29-02	ET40-74 10 : 1	2K Barva základní epoxidová Epoxidová pryskyřice Základní epoxidová barva na kov. Výborná antikorozní a chemická odolnost, velmi dobrá flexibilita a přilnavost i na netryskaných podkladech. Aplikace vysokotlakým zařízením.
EP83HS FLEX-83-02	ET40-74 10 : 1	2K Barva epoxidová s obsahem železité slídy Epoxidová pryskyřice Podkladová epoxidová barva na kov s železitou slídou. Výborná chemická odolnost a bariérová schopnost, velmi dobrá flexibilita. Aplikace vysokotlakým zařízením.
EP85-85-02	ET02-28 12 : 1 ET40-74 15 : 1	2K Barva zinková epoxidová Epoxidová pryskyřice Základní epoxidová zinková barva na kov. Výborná antikorozní a chemická odolnost a přilnavost na tryskaných podkladech. Aplikace vysokotlakým zařízením.
EP85L-95-02	ET02-28 12 : 1 ET40-74 15 : 1	2K Barva zinková epoxidová Epoxidová pryskyřice Základní epoxidová zinková barva na kov s obsahem lístkujícího zinku. Výborná antikorozní i chemická odolnost, bariérová schopnost a přilnavost i na netryskaných podkladech. Aplikace vysokotlakým zařízením.

<i>Barvy epoxidové vrchní</i>		
EP89-89-68	ET02-28 7 : 1 ET40-74 10 : 1	2K Barva vrchní epoxidová Epoxidová pryskyřice Vrchní epoxidová barva na kov a minerální podklady. Výborná chemická odolnost. Vhodná pouze do interiéru. Aplikace vysokotlakým a vzduchovým zařízením i válečkem.

Tužidla	
Kód výrobku	Název Surovinová báze Použití
<i>Tužidla polyuretanové</i>	
PT01-41 Eko	Polyuretanové tužidlo 75% Alifatický polyisokyanát Tužení polyuretanových a polyuretanepoxidových barev Colorwest
PT05-50 Eko	Polyuretanové tužidlo 72% Alifatický polyisokyanát Tužení polyuretanových barev Colorwest, tužidlo s rychlejším síťováním (zimní verze).
PT04-51 Eko	Polyuretanové tužidlo 52% Alifatický polyisokyanát Tužení polyuretanových barev Colorwest
PT44-54 Eko	Polyuretanové tužidlo 57% Alifatický polyisokyanát Tužení polyuretanových barev Colorwest, tužidlo s rychlejším síťováním (zimní verze).
PT14-07 Eko	Polyuretanové tužidlo 53% Alifatický polyisokyanát Tužení polyuretanových barev Colorwest, tužidlo s mírně zrychleným síťováním.
PT03-53 Eko	Polyuretanové tužidlo 37% Alifatický polyisokyanát Tužení polyuretanových barev Colorwest
PT06-60 Eko	Polyuretanové tužidlo 67% Aromatický polyisokyanát Tužení základních polyuretanových barev Colorwest, případně jednovrstvých a vrchních polyuretanových barev při použití v interiéru.
PT88-58 Eko	Polyuretanové tužidlo 61% Alifatický polyisokyanát Tužení polyuretanových a akrylátových barev Colorwest, tužidlo s mírně zrychleným síťováním, vhodné především k tužení lesklých polyuretanových a akrylátových barev.
PT91-91 Eko	Polyuretanové tužidlo 61% Alifatický polyisokyanát Tužení polyuretanových a akrylátových barev Colorwest, tužidlo s mírně zrychleným síťováním, vhodné především k tužení polomatných a matných polyuretanových a akrylátových barev

<i>Tužidla polyuretanové</i>	
PT68-68	Polyuretanové tužidlo na plotry 41% Aromatický polyisokyanát Tužení jednovrstvých polyuretanových barev s rychlým síťováním Colorwest, při použití v interiéru.
<i>Tužidla epoxidové</i>	
ET02-28	Epoxidové tužidlo 50% Aromatický polyalkylenpolyamine Tužení základních a vrchních epoxidových barev Colorwest.
ET40-74	Epoxidové tužidlo 40% Cykloalifatický amin. Tužení základních epoxidových barev Colorwest. Tužidlo s rychlým síťováním i za nižších teplot.

Ředidla	
Kód výrobku	Název Surovinová báze Použití
<i>Ředidla syntetické</i>	
SR05-65	Syntetické ředidlo Ředidlo do syntetických barev KG05, KH13, KH14. Aplikace stříkáním
SR06-66	Syntetické ředidlo Ředidlo do syntetických barev KH14. Aplikace stříkáním, natíráním a máčením.
SR32-92	Syntetické lakové ředidlo Lakové ředidlo do syntetických barev KG05-61, KH13-16. Speciální ředidlo s přídavkem laku pro renovaci máčecích van u syntetických barev KG05-61 a KH13-16.
SRB06-06	Syntetické bezaromátové ředidlo Bezaromátové ředidlo do syntetických barev bez aromatů. Aplikace stříkáním, natíráním a máčením.

Ředidla polyuretanakrylátové	
AR10-70	Polyuretanové ředidlo Ředidlo do polyuretanových, Polyuretanepoxidových a akrylátových barev SP15,AC08,AC10,PU28HS,PE20,AC22,PU06,PU08,PU08HS,PU0723,PE55HS, PU01. Aplikace stříkáním
AR40-77	Akrylátové lakové ředidlo Lakové ředidlo do akrylátové barvy AC22-03. Speciální ředidlo s přídavkem laku pro renovaci máčecích van u akrylátové barvy AC22-03.
AR20-59	Polyuretanové ředidlo Vysoce kvalitní ředidlo do polyuretanových, Polyuretanepoxidových a akrylátových barev SP15,AC08,AC10,PU28HS,PE20,AC22,PU06,PU08,PU08HS,PU0723,PE55HS, PU01, AC03,AC03HS,PU23,PE55,PU85,PU90 Aplikace stříkáním Ředidlo je možno použít i do syntetických barev KG05,KH13,KH14 při aplikaci nátěrem
AR25-45	Univerzální ředidlo Pomalé ředidlo do všech barev Colorwest, určené pro aplikace nátěrem, nebo pro aplikaci stříkáním za vysokých teplot.
Ředidla epoxidové	
ER90-90	Epoxidové ředidlo Ředidlo do epoxidových barev Colorwest. Aplikace stříkáním i natíráním.

Univerzální tónovací pasty

Kód výrobku	Odstín číslo/název	Typ pigmentu	Množství pigmentu v %	Specifická hmotnost cm ³ /g	Název Surovinová báze použití
PA14-901	01- Bílá	P.W.6	67%	2,05	Univerzální tónovací (matovací) pasta Aldehydová pryskyřice Tónovací pasta do syntetických, akrylátových, polyuretanových, polyuretanepoxidových i epoxidových barev Colorwest
PA14-905	02- Černá	P.Bk.7	22%	1,14	
PA14-003	03- Extender	barit	60%	1,94	
PA14-103	04- Žlutá	P.Y.74	21%	1,10	
PA14-305	05- Červená	P.R. 254	27%	1,14	
PA14-102	06- Světle žlutá	P.Y. 184	59%	1,96	
PA14-605	07- Zelená	P.G.7	17%	1,12	
PA14-405	08- Fialová	P.V.23	8%	1,02	
PA14-501	09- Modrá	P.B. 15:3	23%	1,17	
PA14-401	10- Maron	P.V.19	16%	1,09	
PA14-204	11- Oranžová	P.O. 24	57%	1,80	
PA14-802	12- Červenohnědá	P.R. 101	37%	1,71	
PA14-108	13- Okr	P.Y.42	42%	1,53	
PA14-104	14- Tmavě žlutá	směs	34%	1,33	
PA14-906	15- Hliník	AL	31%	1,05	
PA14-001	16- matovací	-----	-----	1,01	